Fiche Technique

FA

Poudre 15-45 µm
17-4 PH

COMPOSITION CHIMIQUE

	C	Si	Mn	P	S
% max.	0,07	0,10	0,10	0,04	0,03

	Cr	Ni	Nb+Ta	Cu	Fe
%	15 - 17,50	3 - 5	0,15 - 0,45	3 - 5	Solde

AVANTAGES

Excellente coulabilité
Poudre atomisée par plasma
Matériau de haute pureté
Morphologie sphérique

MORPHOLOGIE

Sphérique
ISO 9276-06:2008

GRANULOMÉTRIE

Par tamisage ASTM B214		
µm	+45	-15
max. %	5	5
max. Type	5	2

DENSITÉ

Densité tapée - g/cm³	
ASTM B527	≥ 4,35

COULABILITÉ

Test Hall - s/50g	
ASTM B213	≤ 24

Document non contractuel. Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques, pour information uniquement

CONTACT
(+33) 4 72 14 55 00
acnis-group.com

ACNIS INTERNATIONAL CNPJ 09429367000108 // AEROMETALS INDIA PRIVATE LIMITED U46909KA2025FTC209861 // ACNIS SHANGHAI // 2027 //
ACNIS DO BRASIL CNPJ 09429367000108 // AERO METALS RCS LYON 803 981 364 // BERNARD CERVOS SOCIETE RCS LYON 380 988 543